

QuickSeam™ Cover Strip

1. Description

La bande Firestone QuickSeam™ Cover Strip de 152 mm (6") de large est une bande d'EPDM semi-vulcanisée laminée sur une bande autoadhésive de type QuickSeam. La bande est utilisée pour réaliser la jonction des lés des membranes Firestone RubberCover™ EPDM.



2. Précautions préliminaires

La surface de la membrane RubberCover EPDM doit être nettoyée avec le primaire QuickPrime™ Plus au moyen du QuickScrubber™. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas de stockage à une température inférieure à 15 °C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation.

3. Mise en œuvre

Placer le rouleau QuickSeam Cover Strip sur la membrane, positionné de façon à ce qu'il se déroule à partir du haut du rouleau (en enlevant le papier de protection) et centré sur les bords de la membrane. Dérouler la bande Cover Strip sur la surface propre et préalablement enduite de primaire. Dérouler la bande Cover Strip en la maintenant centrée sur les bords de la membrane et enlever le papier de protection tout en appliquant la bande.

4. Consommation

Selon la longueur de la jonction à réaliser. À la jonction de deux bandes, les superposer de 5 à 25 mm et recouvrir d'une pièce en QuickSeam Corner Flashing.

5. Caractéristiques

Techniques		
	EPDM Flashing	Bande QuickSeam Tape
• Matériaux de base	EPDM	Polymères de caoutchouc synthétiques
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	98 %
• État	Semi-vulcanisé	Vulcanisé
• Épaisseur	1,02 mm	0,89 mm
• Largeur	152 mm	156 mm

6. Conditionnement / Stockage / Péremption

Conditionnement	Rouleaux de 7,62 m, 8 rouleaux par carton
Code produit	W56RAC1693

Stockage : Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25 °C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption : 12 mois, si entreposé conformément aux instructions mentionnées plus haut. Vérifier la date de production sur chaque rouleau. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

7. Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Ce document annule et remplace toutes les versions distribuées précédemment. Cette fiche technique vise à fournir des informations sur le produit Firestone sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ce dernier. Elle est sujette à modifications sans préavis (vérifier auprès du site Web Firestone pour consulter la version la plus récente du document). Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.