

Bande QuickSeam™ SA Flashing

1. Description

La bande QuickSeam™ SA Flashing de Firestone est constituée d'une membrane RubberGard™ EPDM non renforcée de 1,5 mm d'épaisseur et de 457 mm (18") de large, laminée à une bande auto-adhésive de type QuickSeam. Elle est protégée d'un film polyester aisément détachable et résistant aux intempéries. La bande QuickSeam SA Flashing est utilisée pour habiller des détails où de l'EPDM vulcanisé est requis ou privilégié : relevés, gouttières, avaloirs, réparations de toiture, embase des pénétrations rondes.



2. Précautions préliminaires

La surface de la membrane RubberGard™ EPDM ou de la surface à encoller doit être nettoyée avec le primaire QuickPrime™ Plus au moyen du QuickScrubber™ ou du QuickScrubber™ Plus. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas de stockage à une température inférieure à 15°C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation.

3. Mise en œuvre

Appliquer la bande dans une ou deux dimensions (plane ou maximum un changement d'angle). Installer une pièce de renfort en QuickSeam FormFlash aux recouvrements. Consulter les spécifications de Firestone pour les instructions de pose.

4. Consommation

Selon la longueur du détail à étancher, la superposition des bandes sera de 75 mm minimum.

5. Caractéristiques

Physiques

- Haute résistance aux rayons UV et à l'ozone.
- Grande flexibilité à différentes températures.
- Températures de mise en œuvre entre -20°C et +50°C.
- Adhérence exceptionnelle sur des supports compatibles.

Techniques

	Membrane EPDM	Bande QuickSeam
• Matériau de base	EPDM	Polymères caoutchouc synthétiques
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	100 %
• Etat	Vulcanisé	Vulcanisé
• Epaisseur	1,5 mm	0,5 mm
• Largeur	457 mm	460 mm



6. Conditionnement / Stockage / Péréemption

Conditionnement	15,25 m (50'') par rouleau - 1 rouleau par carton
Code produit	W56RAC1620

Note: Les poignées et tampons applicateurs QuickScrubber et/ou QuickScrubber Plus sont inclus dans chaque carton. Les quantités varient selon le produit QuickSeam.

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péréemption: 12 mois, si entreposé conformément aux instructions. Vérifier la date de production sur chaque rouleau. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péréemption est uniquement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péréemption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

7. Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Ce document annule et remplace toutes les versions distribuées précédemment. Ce document est destiné à mettre en évidence les informations sur les produits Firestone en fonction des connaissances et de l'expérience les plus récentes. Ce document est sujet à être modifié sans notification. Consulter le site internet de Firestone pour la version la plus récente. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances appliquées. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.