

Fiche technique

Bauder V 3



Description du produit	Feuille bitumineuse soudable		
Emploi	Première couche dans des systèmes d'étanchéité de toiture multicouche.		
Face	supérieure:	Sable	
	inférieure:	Film thermofusible	
Armature - type	Voile de verre 60 g/m²		
Numéro d'article	1414 1001		

Performances selon	Spécification Technique	Unité	Valeur
Longueur	EN 1848-1	m	10
Largeur	EN 1848-1	m	1
Epaisseur	EN 1849-1	mm	3
Souplesse à froid - surface	EN 1109	°C	≤-5
Souplesse à froid - sous-face	EN 1109	°C	≤-5
Tenue à la chaleur - surface	EN 1110	°C	≥80
Tenue à la chaleur - sous-face	EN 1110	°C	≥80
Résistance en traction sens longitudinal	EN 12311-1	N/50mm	≥150
Résistance en traction sens transversal	EN 12311-1	N/50mm	≥150
Allongement sens longitudinal	EN 12311-1	%	≥2
Allongement sens transversal	EN 12311-1	%	≥2
Rectitude	EN 1848-1	mm/10m	<20
Etanchéité à l'eau	EN 1928	-	conforme
Réaction au feu	EN 13501-1	-	E
Résistance à un feu extérieur ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Défauts visibles	EN 1850-1	-	aucun
Pelage	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Cisaillement	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Résistance au choc	EN 12691	mm	NPD
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730	kg	NPD
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	≤0
Durabilité	EN 1109	°C	NPD



Organisme(s) notifié(s): GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1:2006

Fiche technique

Bauder V 3



a) Testé dans un système

Précisions

La surface du produit est couverte par du minéral naturel (paillettes, grès,...). Par cet aspect naturel, des nuances de couleurs dans les matières premières sont possibles, pour lesquelles le fabricant ne peut être tenu responsable. Ceci s'applique en particulier en raison des conditions climatiques et environnementales et également en raison des différences de couleurs entre lots de production.

Stockage

Les rouleaux bitumineux Bauder doivent être stockés en position verticale et protégés des UV, de l'humidité et de la chaleur. Pendant les périodes de basses températures, il se peut que les rouleaux doivent être tempérés avant application.

Elimination

Les déchets de bitume peuvent être éliminés avec les déchets industriels (Catalogue européen des déchets numéro EWC 170302 « Asphalt-teerfrei »).

Informations complémentaires

La documentation de type brochure, certifications, etc. est disponible sur Internet à l'adresse www.bauder.be



Organisme(s) notifié(s): GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1:
2006