


Fiche technique

BauderPIR FA G16



Description du produit	Panneau rigide penté en mousse polyuréthane avec parement aluminium.	
Emploi	Isolant penté à faible conductivité thermique pour emploi sous étanchéité en toiture-terrasse.	
Parement face	supérieure:	Aluminium
	inférieure:	Aluminium
Bords	Bords droits	
Codes	PU-EN13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR50	
Numéro d'article (Epaisseur)	4700 1601 (30/50 mm) 4700 1602 (50/70 mm) 4700 1603 (70/90 mm) 4700 1604 (90/110 mm)	4700 1605 (110/130 mm) 4700 1606 (130/150 mm) 4700 1607 (150/170 mm) 4700 1608 (170/190 mm)



Performances selon	Spécification Technique	Unité	Valeur
Dimensions extérieures	EN 822	mm	1200 x 1200
Epaisseur	EN 823	mm	30/50, 50/70, 70/90, 90/110, 110/130, 130/150, 150/170, 170/190
Pente	-	%	1,67
Réaction au feu	EN 13501 - 1	-	E
Résistance à la compression	EN 826	kPa	≥120
Conductivité thermique (λ_D) - (EU)	EN 13165	W/mK	0,022
Absorption d'eau	EN 12087	Vol%	max. 3
PIR Index	-	-	> 250

Stockage	Transport et stockage de l'isolant à l'abri de l'humidité, de la flamme ouverte et de la lumière directe du soleil.
Elimination	Les déchets en mousse rigide de polyuréthane peuvent être déposés avec les ordures ménagères ou éliminés avec des produits similaires (catalogue européen des déchets EWC numéro 170604 „Matériau isolant“).
Informations complémentaires	La documentation de type brochure, certifications, etc. est disponible sur Internet à l'adresse www.bauder.be



Organisme(s) notifié(s): FIW München, 0751
EN 13165

