

Fiche Technique

Primaire Single-Ply QuickPrime™

Conditionnement	Code produit
11.4 l (3 gallons) bidon	W56358704A

Description

Le primaire Elevate™ Single-Ply QuickPrime est un primaire à base de solvants conçu pour nettoyer et préparer la membrane Elevate TPO et les supports destinés à recevoir un produit QuickSeam ou l'application du Pourable Sealer S-10. Le primaire Single-Ply QuickPrime doit être appliqué avec l'outil QuickScrubber™.

Application

Le primaire Single-Ply QuickPrime peut être utilisé dans le système Elevate suivant : UltraPly™ TPO.

Précautions préliminaires

Les supports sur lesquels le primaire Single-Ply QuickPrime doit être appliqué doivent être secs, propres, sans résidus étrangers, dépourvus d'huile, de graisse et de tout autre contaminant. Nettoyer toutes les surfaces de contact si elles sont contaminées à l'aide du Splice Wash ou du Cleaner. Bien mélanger le primaire Single-Ply QuickPrime (afin d'obtenir un produit homogène, sans dépôts et de couleur uniforme), avant l'emploi et également pendant la mise en œuvre. En cas de stockage à une température inférieure à 15 °C pendant une durée prolongée, veiller à ramener le primaire à température ambiante avant usage. Mettre une petite quantité de primaire dans un seau pour l'utiliser. Cela permet d'éviter de contaminer le bidon d'origine et de préserver la qualité du produit.

Mise en œuvre

Appliquer le primaire Single-Ply QuickPrime sur les surfaces concernées à l'aide du tampon applicateur avec poignée QuickScrubber. Effectuer des mouvements de va-et-vient (au moins quatre) en appuyant bien, sur toute la longueur de la surface concernée, jusqu'à ce que la surface de la membrane prenne une couleur uniforme, sans traces ni excédent.

Laisser sécher complètement toutes les surfaces traitées (généralement moins de 10 minutes). Vérifier que la surface est bien sèche en réalisant le test du doigt avant d'appliquer les produits QuickSeam. Se référer au guide technique Elevate pour obtenir des instructions d'installation spécifiques.

Consommation

La consommation dépend du type de joint: Généralement entre 20 et 25 m² (application sur une face) par gallon, et en utilisant un tampon applicateur avec QuickScrubber.

Caractéristiques

Techniques	
• Matériaux de base	Polymères caoutchouc synthétiques
• Couleur	Translucide
• Solvants	Solvant naphte aliphatique léger, solvants hydrocarbure aromatique, toluène
• Solides	≤ 15 %
• Viscosité	Très fluide
• Densité (g/cm ³)	0,78
• Point d'éclair	18 °C
• Contient des composants organiques volatiles (COV)	645 g/l

Conditionnement

Propre et sec. Entreposer dans son emballage d'origine non ouvert, entre 15°C et 25°C, jusqu'à utilisation. Garder à l'abri du soleil jusqu'à utilisation.

Péremption

12 mois, si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. La durée de vie peut être réduite si les bidons ne sont pas bien fermés après utilisation, et s'ils sont exposés à des températures élevées pendant une longue durée.

Élimination / Emballage & Traitement des Déchets

S'assurer que le bidon est vide avant de le jeter. Ne pas vider le primaire dans les égouts. Éliminer le contenu et/ou le bidon conformément aux réglementations nationales.

Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité. Inflammable. Tenir à l'écart du feu, étincelles et toute autre source d'inflammation lors du stockage et de l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Uniquement pour usage professionnel. À utiliser uniquement dans un espace bien ventilé. Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Éviter l'inhalation prolongée et le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Tenir à l'écart des enfants. Ne pas diluer.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.