

Fiche technique

BauderTEC 25 SI



Description du produit	Membrane semi-adhésive en bitume élastomère.	
Emploi	Première couche auto-adhésive pour système d'étanchéité bicouche.	
Face	supérieure:	Film
	inférieure:	Film pelable (avec, en dessous, Bitume autocollant à froid)
Armature - type	Voile polyester 140 g/m ²	
Numéro d'article	1976 0000	

Performances selon	Spécification Technique	Unité	Valeur
Longueur	EN 1848-1	m	7
Largeur	EN 1848-1	m	1
Epaisseur minimale sur galon	EN 1849-1	mm	2,5
Souplesse à froid - surface	EN 1109	°C	≤-15
Souplesse à froid - sous-face	EN 1109	°C	≤-15
Tenue à la chaleur - surface	EN 1110	°C	≥100
Tenue à la chaleur - sous-face	EN 1110	°C	≥100
Résistance en traction sens longitudinal	EN 12311-1	N/50mm	≥450
Résistance en traction sens transversal	EN 12311-1	N/50mm	≥300
Allongement sens longitudinal	EN 12311-1	%	≥20
Allongement sens transversal	EN 12311-1	%	≥20
Rectitude	EN 1848-1	mm/10m	<20
Etanchéité à l'eau	EN 1928	-	conforme
Réaction au feu	EN 13501-1	-	E
Résistance à un feu extérieur ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Défauts visibles	EN 1850-1	-	aucun
Pelage	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Cisaillement	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Résistance au choc	EN 12691	mm	≥600
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730	kg	15
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	≤0,3
Durabilité	EN 1109	°C	NPD



Organisme(s) notifié(s): GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009

Fiche technique

BauderTEC 25 SI



a) Testé dans un système

Stockage

Les rouleaux bitumineux Bauder doivent être stockés en position verticale et protégés des UV, de l'humidité et de la chaleur. Pendant les périodes de basses températures, il se peut que les rouleaux doivent être tempérés avant application.

Elimination

Les déchets de bitume peuvent être éliminés avec les déchets industriels (Catalogue européen des déchets numéro EWC 170302 « Asphalt-teerfrei »).

Informations complémentaires

La documentation de type brochure, certifications, etc. est disponible sur Internet à l'adresse www.bauder.be



Organisme(s) notifié(s): GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009