

Description du produit:

ALSAN 104 Spray est une résine monocomposant et pulvérisable à base d'alkyde, utilisée comme enduit d'imprégnation sur tous supports métalliques.



Domaine d'application

ALSAN 104 Spray est utilisé comme agent adhésif sur tous les supports métalliques tels que l'acier, l'aluminium, le zinc et le cuivre.

Il est exclusivement utilisé en traitement préalable des supports avant l'application de systèmes d'étanchéité ALSAN PMMA, PU et bitume-PU.

Propriétés

- À pulvériser
- Contient des solvants
- De couleur grise
- Ne résiste pas aux UV
- Prêt à l'emploi
- Excellente adhérence

Conditions de mise en œuvre

Température du support et environnement: d'au moins 0 °C à +35 °C maxi.

Humidité de l'air: 35 - 85 %.

Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température du support doit être au moins supérieure de 3 °C au point de rosée.

Mise en œuvre

Préparation du support: Dégraisser et nettoyer le support soigneusement avec le nettoyant du système ALSAN avant l'application de l' ALSAN 104 Spray. Tenir compte d'un temps d'évaporation d'au moins 30 minutes (à 23 °C) avant d'appliquer ALSAN 104 Spray. Poncer la surface avec un outil de ponçage approprié. Une surface régulière est plus importante que la profondeur de ponçage. Les métaux avec protection anticorrosion ne doivent pas être poncés. Protéger les zones adjacentes à la pulvérisation (par ex. par du ruban adhésif).¹

Mélange: Bien agiter le récipient avant utilisation. Agitez régulièrement pendant l'application.

Application: La pulvérisation se fait à une distance d'environ 30 cm en un film fin et régulier. Éviter l'accumulation de produit, en particulier dans les angles.

Nettoyage: En cas d'interruption dans la phase de travail et une fois la mise en œuvre achevée, les outils doivent être soigneusement nettoyés avec le nettoyant du système ALSAN dans un délai correspondant à la durée de vie en pot.

Consommation

25-50 g/m²

Temps de réaction

Délai pour retravailler:

30 °C: ± 10 minutes

20 °C: ± 15 minutes

10 °C: ± 30 minutes

5 °C: ± 1 heure

0 °C: ± 2 heures

Le système d'étanchéité devra être appliqué dans un délai de 24 heures.

Après ce dépassement, la surface doit être à nouveau poncée avant une nouvelle application de l'ALSAN 104 Spray.

Caractéristiques techniques

Densité (23 °C): 1,50 g/cm³

Conditionnement

Bombe aérosol de 0,5 l

Coloris

Gris

Stockage, transport et conservation

Dans son emballage d'origine non entamé, stocké dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, le matériau se conserve au moins 5 ans.

Éviter, également sur le chantier, d'exposer les récipients au rayonnement direct du soleil.

Une fois le récipient ouvert, le matériau a une capacité réduite au stockage et a tendance à se gélifier prématurément. Il ne doit plus être utilisé après s'être gélifié.

¹ Voir "Instructions d'installation: Préparation du support".

Risques et conseils de sécurité

Merci de consulter la fiche de données de sécurité pour connaître les informations en cours de validité.

Merci d'assurer la protection des personnes.

Gis code: BS 50

Élimination

Matériau complètement durci peut être éliminé comme les gravats.

Emballages avec matériau non durci et matériau non durci doivent être éliminé en tant que déchet dangereux ou être durci (ajout de catalyseur/durcisseur).

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

Producteur/usine

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire

67025 Strasbourg

France

Remarques

Les informations du présent document s'appliquent au produit correspondant et livré par Soprema. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les indications ci-dessus, en particulier les propositions pour la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et notre expérience en situation standard. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.