

Bande QuickSeam™ FormFlash™

1. Description

La bande Firestone QuickSeam™ FormFlash™ de 152 mm (6") ou de 450 mm (18") de large est une bande d'EPDM non vulcanisée laminée sur une bande autoadhésive de type QuickSeam. Cette bande autoadhésive est utilisée pour réaliser l'habillage des détails RubberCover, conformément aux spécifications Firestone.



2. Précautions préliminaires

La surface de la membrane RubberCover EPDM ou le support à encoller doit être nettoyé avec le primaire QuickPrime™ Plus au moyen du QuickScrubber™. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas de stockage à une température inférieure à 15 °C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation.

3. Mise en œuvre

Lors de températures inférieures à 15 °C, réchauffer avec un pistolet à air chaud afin d'assouplir le QuickSeam FormFlash. Consulter les spécifications de Firestone pour les instructions de pose.

Remarque : le QuickSeam FormFlash est un produit déformable qui vulcanise après sa mise en œuvre. Une utilisation correcte du produit, avec une technique appropriée et une mise en œuvre selon les spécifications de Firestone, permettra de garantir un bon fonctionnement du produit.

4. Consommation

Suivant la longueur du détail.

5. Caractéristiques

Techniques	EPDM Flashing	Bande QuickSeam Tape
• Matériaux de base	EPDM	Polymères de caoutchouc synthétiques
• Couleur	Noir	Noir
• Solvants	Aucun	Aucun
• Solides	100 %	100 %
• État	Non-vulcanisé	Vulcanisé
• Épaisseur	1,6 mm	0,6 mm
• Largeur	152 mm - 450 mm	156 mm - 456 mm

6. Conditionnement / Stockage / Péremption

Conditionnement	Rouleau de 15,25 m, 2 rouleaux par carton (6") - 1 rouleau par carton (18")
Code produit	<ul style="list-style-type: none"> • W56RAC0650 (6") • W56RAC162A (18")

Note : Les poignées et tampons applicateurs QuickScrubber sont inclus dans chaque carton. Les quantités varient selon le produit QuickSeam.

Stockage : Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25 °C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption : 12 mois, si entreposé conformément aux instructions. Vérifier la date de production sur chaque rouleau. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

7. Précautions

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Ce document annule et remplace toutes les versions distribuées précédemment. Cette fiche technique vise à fournir des informations sur le produit Firestone sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ce dernier. Elle est sujette à modifications sans préavis (vérifier auprès du site Web Firestone pour consulter la version la plus récente du document). Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Firestone. Aucun représentant Firestone n'est autorisé à modifier cette clause.